Quality is in our nature

Eurol BlueStar Grease EP 2

Уровень производительности

Уровень производительности
DIN 51502
KF2K-30
ISO-L-XCCIB 2

Физические свойства

Цвет	Синий	
Консистенция NLGI	2	
Тип сгустителя	Литий	
Тип базового масла	Минеральная	
Вязкость базового масла при 40°C	220 cSt	ASTM D 445
Сварная нагрузка с 4 шариками	300	ASTM D 2596
Рабочая температура	-35 - 150 °C	
Температура каплепадения	220 °C	

Доступно в 400G - 15KG - 20KG - 50KG - 180KG

E901304
Версия 1.0, 26-08-2016

Этот лист содержит рекомендации или предложения по свойствам и возможным применениям продуктов Eurol. Из-за непрерывного исследования и разработки продукта, информация в этом документе может быть изменена в любое время, без предшествующего уведомления. Аналитическая информация в этом документе состоит из типичной некорректности текста. Читателю рекомендуется сделать окончательный выбор продукта в диалоге с поставщиком.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Netherlands, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurol.com

Импортер в РФ ГК Импорт Ойл Групп, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 28А, стр.1, тел.: +7 (495) 380-28-44, www.eurol-oil.ru, www.atlant-lub.ru